

Luchtdrogende vuller & finisher in poedervorm voor het afwerken van Gyproc gipsplaten



Met de Gyproc ProJoint Plus voeg én finish je naden, hoeken en schroefkoppen van Gyproc gipsplaten. ProJoint Plus is een poedervormig voegproduct met dezelfde eigenschappen van een WRM product.

Voordelen

- één zak staat gelijk aan anderhalve emmer pasta
- hoog vullend vermogen
- goed schuurbaar
- viscositeit is goed aan te passen t.b.v. vullen of finishen

Beschrijving

	Luchtdrogend voegproduct in poedervorm voor het afvoegen van naden en schroefgaten van gipskartonplaten. Tevens geschikt voor het finishen van alle Gyproc gipsplaten.
Vorm	Poeder
Kleur	wit
Samenstelling	Voegproduct op basis van fijn calciumcarbonaat en toeslagstoffen

Technische data

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak	25 kg	Euro Pallet	1
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		In de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

07/02/2025

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	ca. 12,5 liter water/zak 25 kg
Rendement	voor ca. 110 m ² voegwerk (bij 1200 mm brede platen)
Verbruik	+/- 230 g/m ² bij 1200 mm brede platen
Verharding	droogt aan de lucht
Verwerkingstijd	onbeperkt; droogt aan de lucht
Droogtijd (wachttijd)	ca. 24 uur; afhankelijk van de klimatologische omstandigheden
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 10°C - 30°C Ondergrond: > 10°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Boven de 10°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
Nazorg	• De gesneden kanten van gipskartonplaten dienen te worden voorbehandeld met bijv. Gyproc Diepgrond voordat ProJoint Plus wordt aangebracht. • Geen JointFiller aanbrengen over een laag ProJoint Plus

ProJoint Plus is geschikt voor zowel handmatige als machinale verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl